

Kiehl-Legnodur-Titan

Silkemat 2-komponent permanent forsegling

- ▲ Lakagtigt tørrende polyuretan-opløsning uden blødgørere
- ▲ Lagtykkelse op til 25 µm
- ▲ Høj bestandighed over for kemikalier, f. eks hånddesinfektionsmiddel
- ▲ Fremragende filmdannende egenskaber
- ▲ Slidstærk beskyttelsesfilm, let at rengøre
- ▲ Efterfølgende pleje af overfladen efter tørrensning
- ▲ Filmen kan ikke fjernes ved våd grundrensning



Anvendelsesområder

På ægte trægulve, der er plejet med træolier eller forseglinger. Kan desuden anvendes til coating-egnede gulvbelægninger og betongulve.

Anvendelse

Før anvendelsen testes materialets egnethed på et ikke synligt sted. Optimal vedhæftning og udseende er kun garanteret, når overfladerne er rene, uden skillemidler og klargjort korrekt. Inden brug skal Kiehl-Legnodur-Titan (1. komponent) blandes med den anden komponent Kiehl-Durator. Rystes godt straks. Lad hvile i 5 minutter. Den 2-komponent-coating, der opstår på denne måde, kan forarbejdes i 6 timer. Dunke skal lukkes straks efter brug. Under forarbejdningen og tørring skal træk undgås.

Klargøring af overflader:

Parketflader skal tørrenses inden vedligeholdelsen (Kiehl-Legno-Pad-Fine). Elastiske gulvbelægninger skal grundrenses (Veroclean, 3 L pr. 8 L vand). På elastiske gulvbelægninger, der allerede er coatet med Kiehl-Legnodur skal der foretages en tør rengøring med Kiehl-Woodmaster-Pad-Fine. Støv skal fjernes.

Coating:

Alt efter overfladens sugsevne 2–3 lag i en afstand på ca. 90 minutter.

Efter at fladerne er klargjort, hældes produktet ufortyndet på det rensede gulv med en fladmop eller en indvasker. Ved behov kan der efter første påføring mellemslibes med Kiehl-Woodmaster-Pad-Fine. Forbrug: 30,0 ml/m² pr. lag.



Bemærk

Kiehl og importør hæfter ikke for skader og/eller driftsstop som følge af forkert eller uforsigtig anvendelse af produktet. Ikke forbrugerprodukt iht. 1999/44/EF Art. 1! Tåler ikke frost.

Indhold

Ikke metalliseret syntetisk dispersion/polish, polyethylen voks, vandopløselig opløsningsmiddel, konserveringsmiddel.
pH-værdi (koncentrat): ca. 8