

Kiehl-Basic-Oil

Imprægnerende olie

Egenskaber

Baseret på naturlige råvarer. Giver kraftfuld farvning og dybde. Uparfumeret, lthærdende, diffusionsåben. Let at bearbejde, høj fyldeevne. Når den behandlede overflade er hærdet kan man pleje med Kiehl-Legnodur.

Indhold

Naturlige olier og harpiks, vandopløselig opløsningsmiddel, tørstoffer.

Anvendelsesområde

Til basis- og efteroliering af åbne trægulve som eks. Parkett, planker, industriparkett. Kan ikke anvendes på forseglede gulve, gulve med voks og polishbelægninger. På eksotiske trætyper skal der laves en kompatibilitets test.

Anvendelse

Vi anbefaler at gennemføre en farvetest på et ikke genkendeligt område. En optimal hæftning og optik opnåes kun på et fuldstændigt rensset gulv for f.eks.fedt-, voks, silikone, og støv. Dette kan gøres med en grundrengøring. Gulvtemperaturen skal være mellem 15 °C og 25 °C. Rummene skal være godt udluftet under hærdningstiden. Under hærdningen kan der forekomme linoliedampe.

Kiehl-Basic-Oil rystes godt før anvendelse.

Basis-/Efteroliering: Hæld ca. 800 ml på gulvet, fordel et ensartet tyndt lag med en vinduesvasker eller Kiehl-olierulle. Kiehl-Basic-Oil skal lægge i ca. 30 minutter på overfladen. I dette tidsrum kan der opstå tørre pletter, disse hældes der Kiehl-Basic-Oil på og fordel med det anvendte arbejdsredskab. Efterolier gulvet ved tørre pletter. Olie der efter 30 minutter ikke er trængt ind fjernes med en neoprenaftrækker og fjernes med bomuldsklude eller lign. Den tilbageblivende tynde oliefilm skal inden hærdning fjernes, dette kan ske med en skuremaskine med Kiehl-Finish-Pad einsetzen. Vend Padden eller skift ud til ny rettidigt, dermed opnåes en optimal oliefilmfjerning og en ensartet tørring af overfladen opnåes. Forbruget, gennemsnitligt 10 m² = 1 Pad (på begge sider).

Bemærk advarsler!

Efter 2–12 timers tørretid anbefales en afsluttende polering med skuremaskine og Kiehl-Finish-Pads dermed optimeres overfladeoptikken: Kan vaskes og betrædes efter ca. 3 dage.

Efteroliering: Kan betrædes og vaskes efter ca. 1 dag.

Spraymetode: Kiehl-Basic-Oil hældes i en sprøjtekande. Overfladen sprøjtes ind og bearbejdes med en skuremaskine (ca. 150 O. p. M.) Gangbart og vaskebart efter ca. 1 dag.

Rengøringsmiddel til arbejds materialet: Kiehl-Wax-Ex.

Åbnede dunke lukkes forsvarligt, og anvendes hurtigt. Kiehl og importør hæfter ikke for skader og/eller driftsstop som følge af forkert eller uforsigtig anvendelse af produktet.

Advarsel: Ilttørrende olier kan i forbindelse med træstøv, klude, pads og andre sugende arbejds midler selvantænde. Derfor, må arbejdsredskaber vædes med vand og lægges i en lufttæt beholder.



Træ-/ Parkett pleje og rengøring

Forbrug pr. m²

Basisoliering: 80–120 ml, afhængning af overfladens sugesevne

Efterbehandling: 20–40 ml, afhængning af overfladens sugesevne

Spraymetode: 10–20 ml, afhængning af overfladens sugesevne

Ikke forbrugerprodukt iht. 1999/44/EF Art. 1!

Emballage

2 x 5 L Dunk i Karton

Vare-Nr. j 22 21 05

Tåler ikke frost!

