



Varenummer: 124818

Bæger Stagione 108/80x91/63x50 mm 250 ml kraft med PP Brun

Materialekombination:

Kraft karton med PP-belægning

### Vejledning til korrekt brug

*(Det anbefales altid, at der udføres egen kvalitetstest i forbindelse med ønsket anvendelse.)*

#### **Kontaktfødevarer:**

Alle typer fødevarer inklusive færdigretter, dog ikke ren olie, fedt, smør eller margarine

#### **Kontakttemperatur/tid:**

Min. - Max. 100 gr.C

| +5 gr.C  |     | +25 gr.C        |               | +65 gr.C  | +70-100 gr.C | +200-350 gr.C    |  |
|----------|-----|-----------------|---------------|-----------|--------------|------------------|--|
| Frysning | Køl | Stue-temperatur | Varm-holdelse | Hot-fill* | Mikroovn     | Konventionel ovn |  |
| ✓        | ✓   | ✓               | ✓             | ✓         | ✓            | ✓                |  |

\*Hot-fill definition: 70-100 gr.C/max 15 min. Afkøling til +50 gr.C/max 1 time eller afkøling til +30 gr.C/max 2,5 timer.

Op til 100 gr.C / 4 timer og opvarmning i mikrobølgeovn ved max. 800 Watts / 5 minutter

#### **Bemærkning:**

Ikke egnet til rene olier, rene fedtstoffer, smør og margarine.

Anvendelse på frost, bør afprøves for at teste om emballagen er egnet til den specifikke applikation.

### Yderligere oplysninger

Opbevares tørt og ikke for varmt

Varenr: 124818



### Overensstemmelse

Produktet er i overensstemmelse med; EU Forordning 1935/2004/EF og 2023/2006/EF, den danske Bekendtgørelse 681 af 25. maj 2020 samt for plast produkter EU Forordning 10/2011/EF.

Kartonen er yderligere i overensstemmelse med de Tyske BfR anbefalinger XXXVI på papir og karton

**Produktet er klassificeret som emballage:** ☒

Produktet er klassificeret som emballage er i overensstemmelse med EU Direktivet 94/62/EF med senere ændringer, og overholder 100 ppm på vægt/vægtbasis (Totalkoncentrationen af bly, cadmium, kviksølv og hexavalent chrom)

Produktet er klassificeret som "artikel" iht. EU Forordning 1907/2006/EC (REACH), Kapitel 2, artikel 3, punkt 3 og indeholder ikke nogen SVHC stoffer i mængder over 0,01%.

### Testoplysninger

**Total migrationstest:** ☒ Overholder migrationsgrænse 60mg/kg eller 10mg/dm2

**Ratio overfladeareal og volume:** 3,4 dm2/ml

Produktet er migrationstestet i henhold til nedenstående; simulanter, tid og temperatur. Under disse testbetingelser overstiger den samlede migration ikke 10 mg / dm<sup>2</sup> eller 60 mg / kg.

Simulant A (10 % ethanol) - 100 gr.C / 4 timer. Simulant B (Eddikesyre 3%) - 100 gr.C / 4 timer. Issoktan - 60 gr.C / 1,5 timer. MPPO (Tenax) - 175 gr.C / 2 timer. Sensorisk test for afsmitning af smag og lugt - >2,5 på en skala på.

**Produktet indeholder stoffer med specifikke restriktioner:** Ja ☐ Nej ☒

**Specifik migrationstest:** ☐ Overholder specifikke migrations grænser

For plast produkter gælder det, at alle monomerer og additiver er listet i EU Forordningen 10/2011/EC, Bilag 1. Hvis et eller flere stoffer er reguleret af specifikke restriktioner, er alle grænseværdier overholdt. Identiteten af dette / disse stoffer kan oplyses til relevante myndigheder efter særlig anmodning om dette og under opretholdelse af tavshedspligt.

### Yderligere oplysninger

**Produktet indeholder "Dual use" stoffer:** ☐  
(Additiver underlagt fødevarerelateret restriktion)

**Produktet indeholder en funktionel plastbarriere:** ☐

**Sporbarhed** Sporbarhedsmærkning er tilpasset det enkelte produkt, og sikrer at en hurtig og effektiv tilbagetrækning kan finde sted.

Erklæringen er baseret på data og dokumentation modtaget fra leverandør og som på udskrifttidspunktet er anset for at være sande. Databladet er vejledende og gældende for produktet ved brug under normale og forudseelige forhold i overensstemmelse med de nævnte vejledende kontakt-, temperatur- og tidsbegrænsning.

Dette dokument er fremlagt elektronisk og er derfor gyldigt uden underskrift.

Kim Pedersen

**Administrerende Direktør**