

Verodur-satina

Stærk og holdbar specialpolish, mat

Egenskaber

Polish-emulsion, der tørrer mat op. Beskytter gulvbelægningen på områder, hvor gangssikkerhed - samtidig med et silkeblankt look - er ønskeligt som f. eks. i ældreboliger. Med sin store udflydnings- og fyldeevne, er Verodur-satina også velegnet til opretning af gamle og "trætte" gulvoverflader, med blot nogle få lag. En friktion målt efter DIN 18032 del 2 mellem 0,4 my og 0,6 my giver et resultat, der opfylder friktionskravene i sportshaller, (Friktionstest er gennemført af FMFA, Baden-Württemberg, Tyskland, Otto-Graf-Institut). Verodur-satina opfylder dermed de krav der stilles i sportshaller.

Indhold

Ikke metalliseret kunststoffdispersion, hård polyethylen vokser, Vandopløselig opløsningsmiddel, harpiks.
pH-værdi (koncentrat): ca. 8

Anvendelsesområder

Velegnet på vandtålende, grundigt afrensede (strippede) gulvmaterialer som PVC / vinyl, linoleum, absorberende natur- og kunststen og asfaltgulve. På gulve med PU- eller PE overflade bør der foretages vedhæftningsprøve, inden egentlig udlægning påbegyndes.

Anvendelse

Ryst dunken grundigt inden brug.

Efter grundig afrensning/stripping og tørretid, fordeles Verodur-satina ufortyndet - med f.eks. fladmop - i et tyndt jævnt lag. Det bedste udlægningsresultat opnås med en kortluvet moppe uden kantffrynser. Undgå at produktet tørrer ind i moppen og luk dunken umiddelbart efter brug.

Etablering på afrenset gulv:

Afhængig af gulvmaterialets porøsitet/sugeevne, etableres 2-3 lag med tørretid imellem, ca. 30 min.
Som første lag/udlægning, på stærkt sugende gulvmaterialer, anbefales 40-45 ml./m².

Undgå træk i lokalet medens gulvet tørrer.



Polish

Forbrug pr. m²

Etablering: 25-35 ml. pr. lag

Ikke forbrugerprodukt iht. 1999/44/EF Art. 1!

Emballage

2 x 5 L Dunk i karton

Vare-nr. j 20 10 05

Tåler ikke frost!

